

Neodur® FT Clear

Poliureia alifática elástica transparente, para a impermeabilização de superfícies ladrilhadas



Neodur® FT Clear

Propriedades - Vantagens

- ▶ Alta resistência à radiação UV e ao amarelecimento
- ▶ Excelente resistência á absorção (zero absorção)
- ▶ Resistência á abrasão e mecânica muito elevada
- ▶ Superfície final sem bolhas
- ▶ Secagem rápida (nova camada após 5 horas)
- ▶ Retém e aumenta o aspecto estético dos mosaicos

Características Técnicas - Detalhes de Cura

Enlogamento à rotura (ASTM D412)	200%
Tensão de rotura (ASTM D412)	22MPa
Resistência à abrasão (ASTM D4060)	80mg (Taber Test, CS 10/1000/1000)
Temperatura de serviço	-35°C min. / +60°C max.
Secagem entre demãos (+25°C)	5 horas
Consumo estimado	700gr/m ² em duas camadas



Embalagem:
Kits (A+B) de 20kg, 8kg e 2kg





Av. Amália Rodrigues 63, 2650-445 Amadora

☎ 212 475 125 / 961 014 566

www.neotex.pt • e-mail: geral@neotex.pt

