



Neodur® FT Elastic

Membrana elástica de poliureia poliaspártica de aplicação a frio, de cura rápida, para impermeabilização e pavimentos.

The CE mark, consisting of the letters "C" and "E" in a stylized, bold font, indicating compliance with European standards. It is positioned on the grey membrane surface in the lower-left foreground.

CE

Neodur® FT Elastic

Propriedades - Vantagens

- ▶ Ideal para parques de estacionamento exteriores, varandas, terraços com alto tráfego ou como camada final sobre membranas de PU aromáticas
- ▶ Excelente resistência á absorção (zero absorção), combinada com alta resistência à abrasão e mecânica
- ▶ Não afetado pelos raios UV e condições climáticas adversas
- ▶ Excelente resistência a chuva durante a secagem
- ▶ Cura rápida - Tempo de secagem total em 24 horas (+ 25°C)

Características Técnicas - Detalhes de secagem

Enlongamento na rotura (ASTM D412)	170%
Tensão de rotura (ASTM D412)	14MPa
Resistência à abrasão (ASTM D4060)	75mg (Taber Test, CS 10/1000/1000)
Tensão de adesão (EN 13892-8, betão)	≥3N/mm ²
Temperatura de serviço	-30°C min. / +80°C max.
Secagem entre demãos - Transitável (+25°C)	4 horas
Consumo	300gr/m ² por camada (dependendo do substrato)



Embalagem:
Kits (A+B) de 5,5kg



NEOTEX®

RAL 9003

RAL 7035

RAL 7038

RAL 3009

Possibilidade de
afinação a
pedido

CE



